

ELASTIKPAINT

Pittura elastomerica per esterni e interni

ELASTIKPAINT è una pittura elastomerica per esterni ed interni a base di speciali inerti, dispersi in polimeri elastomerici che conferiscono elevata elasticità ed impermeabilità all'acqua. Concepita come finitura per ciclo elastomerico e per superfici microfessurate ma stabili. ELASTIKPAINT forma una barriera alla penetrazione della CO₂ (anticarbonatazione) sulle superfici cementizie.

Principali caratteristiche:

- **Maschera le cavillature esistenti e stabili**
- **Elevata elasticità**
- **Protegge i supporti dall'acqua**

Ideale per Intonaci cementizi, intonaci pitturati, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento. Per esterni ed interni. Uso professionale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto		Bianco opaco
Granulometria massima		Fine (< 100 µm)
Peso specifico		1,590 Kg./lt
PH		8 - 9
Tipo di legante		Copolimeri acrilici
Permeabilità al vapore	EN ISO 7783:2019	Classe V0
Assorbimento d'acqua	EN 1015-18	0,02 ± 0,02 Kg / (m ² h0,5) WC2
Allungamento percentuale		15°C: 210% / -10°C: 105%
Tempo di essiccazione		Sovraverniciabile dopo 12h, asciutto dopo 24 h
VOC		30 g/l di COV
Gamma colori		Bianco e da sistema tintometrico
Resa		0,3 - 0,4 kg/mq in due mani
Diluizione		10% - 20% con acqua in volume
Applicazione		Pennello, rullo a pelo corto o ariless
Confezioni		5 - 16 - 23 Kg

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Applicare a pennello una mano di fissativo **SGK PRIMER**. Il ciclo antifessure completo, prevede che il supporto sia già pitturato con una mano di ELASTIKPAINT.

APPLICAZIONE

Applicare a pennello o a rullo o con apparecchiatura a spruzzo una prima mano di ELASTIKPAINT diluita al max 10 - 15% in funzione dell'assorbimento del supporto. Le mani successive, diluite al 15%, possono essere applicate dopo 10-12 ore a seconda della temperatura ambiente.

DURATA E CONSERVAZIONE

12 mesi in confezioni integre a temperatura compresa tra 5°C e 35°C

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, mono-componente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica (B4.C.O.A.2.FA)

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza prima dell'utilizzo. -
- Indossare guanti e indumenti protettivi, e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro, tutto preferenzialmente della stessa partita.
- Applicare solo su intonaci e rasanti stagionati ed asciutti e mai su supporti fortemente alcalini che possono modificare l'essiccazione, la resistenza al gelo ed alla pioggia, nonché il colore del prodotto.
- Non applicare su facciate esposte al sole o in presenza di forte vento. -
- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare il materiale su una stessa facciata in tempi diversi.
- Non applicare su murature umide.
- Non applicare in presenza di umidità di risalita.
- Gli agenti atmosferici, in particolar modo l'intensità di esposizione ai raggi UV e l'umidità, possono modificare nel tempo lo strato superficiale del rivestimento, provocando possibili variazioni cromatiche più o meno evidenti in funzione della tinta applicata.
- Prodotto non adatto alla protezione di superfici esterne orizzontali o inclinate, dove possa formarsi ristagno d'acqua.
- Il prodotto asciuga fisicamente per eliminazione dell'acqua. Condizioni meteo sfavorevoli ne possono ritardare la completa asciugatura, con la possibile comparsa di fenomeni di "lumacature", dilavamenti, macchie, alterazioni di colore, ecc. Pertanto, le facciate esterne trattate con ElastikPaint durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione devono essere protette dalla pioggia, da qualsiasi precipitazione e da elevata umidità relativa in atmosfera o nebbia, per almeno 48-72 ore.
- Dato l'elevato numero di specie di muffe e le diverse condizioni climatiche, in alcuni casi gli additivi impiegati non possono garantire il non proliferare nel tempo di particolari microrganismi vegetali.
- Le tinte contrassegnate col simbolo * della mazzetta colori, contengono colorante organico: risultano quindi tinte potenzialmente degradabili, in quanto sensibili alla luce solare e all'alcalinità del supporto.
- I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio; l'utilizzo di materie prime naturali, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare, per alcune forniture, a lievi scostamenti nei valori riportati senza per questo pregiudicare l'idoneità del prodotto.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto nel particolare lavoro/cantiere.

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.

LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.