

G58 INTONACO PRONTO A MACCHINA

G58 Intonaco Pronto a Macchina è un premiscelato a proiezione meccanica, con perlite espansa ed è un prodotto a base gesso, fiore di calce idrata, perlite espansa, inerti calcarei e speciali additivi.

È possibile impegnare il prodotto su qualsiasi fondo grezzo, su traversato tradizionale o direttamente su laterizi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco purissimo
Aspetto	Polvere bianca
Lavorabilità	90 minuti circa
Essiccazione	3 - 4 ore
Consumo	9 Kg/mq per 1 cm di spessore
Spessore minimo e massimo	da 0,5 a 2 cm max
Acqua d'impasto	0,4 Lt/Kg
Reazione al fuoco	Classe A1 incombustibile
Conservazione	4 mesi in luogo asciutto in confezione integra
Confezione	sacco da 25 Kg su bancali da 15 quintali

PREPARAZIONE DEL FONDO

Prima di applicare il prodotto in strutture in cui sono preseti parti a vista di ferro di armatura, trattare quest'ultimo con idonea protezione antiruggine. Applicare a temperature comprese tra 6°C. e 32°C.

APPLICAZIONE

G58 Intonaco Pronto a Macchina viene applicato come intonaco a macchina di fondo per interni e rifinito con l'applicazione di **Gesso Scagliola** o con **R15 Finitura**, **M18 Finitura Riempitiva** o **RM31**

NORME DI SICUREZZA

Utilizzare opportune maschere a protezione delle vie respiratorie. Proteggere mani e occhi con guanti e occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco rustico premiscelato, a base di perlite espansa, e leganti speciali, per interni. Locali saranno intonacati mediante intonaco rustico premiscelato a base di PERLITE espansa e leganti speciali, tirato in piano a frattazzo, successivamente rasato a regola d'arte con finitura speculare. L'intonaco avrà uno spessore di circa 15 mm compresa la formazione di spigoli vivi, rientranti e sporgenti.

I prodotti Siciliana Gessi contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico e privato data la sua composizione con prodotti naturali.

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.

LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.).

Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.