

INTODECO N

INTODECO N è un intonaco cementizio decorativo e da carico per interni ed esterni, a base di leganti idraulici ed aerei, ed aggregati selezionati a granulometria controllata, polimeri ed additivi specifici.

Le sue prestazioni lo rendono particolarmente adatto quale intonaco a spessore e/o decorativo a basso spessore sia per calcestruzzo che per qualsiasi altro supporto in muratura che necessiti di forte capacità di riempimento (max 1 cm per mano).

Disponibile nei colori **bianco e grigio**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Granulometria		$\leq 1 \text{ mm}$
Massa volumetrica della malta indurita	EN 1015-10	1,460 Kg/m ³
Resistenza a compressione dopo 28 giorni	EN 1015-11	5 N/mm ² (CSIV)
Resistenza a flessione	EN 1015-11	1,2 N/mm ²
Adesione	EN 1015-12	>1 N/mm ² FP:B
Assorbimento per capillarità	EN 1015-18	>0,4 kg/m ² ·min ^{0,5} (W0)
Permeabilità al vapore acqueo	EN 1015-19	$\mu=15$
Conducibilità termica	EN 1745:2002	0,50 W/m*K (t1) (Valore tabulato)
Reazione al fuoco	EN 13501	Classe A1
Durabilità		NPD
Consumo come intonaco		13 Kg/m ² per cm di spessore
Consumo come rasante		2,5 Kg/m ² per mano
Acqua d'impasto		27%
Confezione		25 Kg
Colori disponibili		Bianco (B), Grigio (G)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici su cui applicare INTODECO N devono essere pulite e prive di parti friabili o inconsistenti, conseguenzialmente rimuovere quindi ogni traccia di sporco, grassi, disarmanti, oli, polveri inconsistenti o qualsiasi altro fattore che possa comprometterne l'adesione al supporto. Su supporti in CLS e cemento cellulare è tassativo l'impiego di un idoneo primer e/o consolidanti. Quale i nostri Aggrappante K36 e SGK Primer

LAVORAZIONE E POSA

Aggiungere il contenuto della confezione (25 kg.) a 6 a 6,5 litri di acqua potabile e agitare con trapano a frusta, miscelando con cura fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare con frattazzo metallico a più mani fino ad ottenere lo spessore di progetto. È auspicabile annegare una rete in fibra di vetro alcali resistente al fine di migliorare le resistenze meccaniche delle superfici ottenute. Rfinire con frattazzo di spugna o plastica fino ad ottenere una superficie uniforme.

FORNITURA E CONSERVAZIONE

Fornito in sacchi di carta da kg 25.

Conservazione: 6 mesi in luogo asciutto e ventilato, in confezioni integre.

Il prodotto teme l'umidità

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non applicare il prodotto a spessori superiori di 1 cm per mano.

Non applicare a temperature $< +5^{\circ}\text{C}$ e $> +35^{\circ}\text{C}$.

Non utilizzare il prodotto oltre 1h dall'impasto.

Non applicare sotto l'azione diretta della pioggia. Non applicare a sole battente o supporti gelati.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni $T=22^{\circ}\text{C}$ $U=65\%$ U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.

LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni $T=22^{\circ}\text{C}$ $U=65\%$ U.R.).

Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.