

KIASTUK FUGA

KIASTUK FUGA è uno stucco monocomponente con spiccate caratteristiche tecniche di elevata durezza, ridotta capacità di assorbimento d'acqua, adatto per la stuccatura da 0,1 a 0,5 mm di spessore, a pavimento e parete, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, marmo e pietre naturali.



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima di applicare **KIASTUK FUGA** è necessario verificare che la posa in opera delle piastrelle sia stata eseguita correttamente, che siano ben attaccate al sottofondo ed il fondo deve essere perfettamente asciutto. In ogni caso va rispettata la regola di una giusta asciugatura che dovrà attendere almeno 8 a 10 giorni a seconda dello spessore del massetto, del formato delle piastrelle, delle condizioni climatiche dell'ambiente, dell'assorbimento del rivestimento e del sottofondo. Un'eventuale risalita d'acqua o di umidità può provocare efflorescenze di sali visibili sulla superficie dello stucco causa di variegature di colore. Le fughe devono preventivamente essere pulite e libere, per far sì che lo stucco penetri fino in fondo ottenendo così un'omogeneità strutturale dello stesso. Per aumentare l'idrofobia della fuga, impastarla con il nostro IDROREP.

IMPASTO E APPLICAZIONE

KIASTUK FUGA si prepara versando dell'acqua pulita in un recipiente in rapporto 7 lt / 20 kg di prodotto e 1,750 lt acqua per la convezione da 5 kg (ossia il 35%) sino ad ottenere un'impasto omogeneo e cremoso. Si applica in modo uniforme sulla superficie del rivestimento con apposita spatola o fracasso/racla di gomma dura. Sigillare l'intera superficie, fino al completo riempimento delle fughe intervenendo con vari passaggi. Subito dopo asportare la maggiore quantità di stucco in eccesso lasciando un sottile velo sulle piastrelle. Per la pulizia totale della superficie bisogna attendere che "**KIASTUK FUGA**" sia addensato nelle fughe e quindi procedere con una spugna e dell'acqua sempre pulita. Agire sempre in senso rotatorio per riemulsionare il velo di stucco indurito sulle piastrelle. In fine per evitare una variegatura di colore dello stucco intervenire successivamente (almeno 3/4 giorni) con un getto d'acqua su tutta la superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere
Aspetto impasto	Cremoso
Massa volumetrica apparente	1,22kg lt
Acqua d'impasto	
Secchiello kg 5:	1,8 lt /secchio 5 kg
Sacco kg 20 :	7 lt/sacco 20 kg
Conservazione	
Secchiello 5 kg:	12 mesi dalla data di produzione
Sacco 20 kg :	6 mesi dalla data di produzione in confezione integra originale, teme l'umidità
Peso specifico impasto	1,860kg /lt
Pulizia dopo l'applicazione	con Acqua

Durata dell'impasto (PotLife)	120 min +5 °c 80% u.r.
	60 min +23 °c 50% u.r.
	20 min +35 °c 40 % u.r.
Temperature limite di applicazione	da +5°C a +35°C
Spessore di progetto	da 0,1 a 0,5 mm
Pedonabilità	3 h
Pedonabilità a +5°C.	10h
Pedonabilità a +35 °c.	2h
Messa in esercizio	24h
Messa in esercizio a +5°C.	8 giorni
Messa in esercizio a +35 °c	8 h
Messa in esercizio in piscina	3 giorni
Resistenza a flessione a 28 gg	>2,5 N/mm2
Ritiro	<3 mm
Assorbimento acqua per capillarità	w2
Contaminazione fungina	resistente
Conformità	CG2 WA
Consumo:	consultare l'azienda
Colori disponibili	bianco, grigio perla, grigio ferro, grigio antracite altri colori su richiesta.
Confezioni disponibili:	Secchielli da kg 5 o Sacchi da kg 20

NOTE

Per migliorare le caratteristiche di elasticità, adesione ai supporti ed assorbimento dell'acqua, " KIASTUK" può essere miscelato al momento dell'impasto con lattice professionale fornito dalla stessa "KIACEM" , in sostituzione dell' acqua, in misura parziale o totale. Da considerare che la preparazione dell'impasto con lattice comporta una variazione di tonalità notevole. Oltre ai colori sotto indicati se ne possono realizzare altri su richiesta, ma in quantità non inferiori a 300 kg.

AVVERTENZE

La tonalità di colore di KIASTUK può variare anche durante la stessa applicazione in quanto influenzata dalle condizioni climatiche ed ambientali o dalle tecniche usate al momento della posa. È necessario ai fini di evitare effetti indesiderati, utilizzare per l'impasto sempre la stessa tecnica e seguire correttamente le istruzioni riportate sopra. Proteggere le superfici stuccate da pioggia battente o sole diretto, per almeno 24 Ore dalla fine della posa. Lavare gli attrezzi utilizzati per la stuccatura prima del completo indurimento del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

KIASTUK riempitivi di fuga e sigillanti ad alta resistenza di piastrelle, grès porcellanato, marmi e pietre naturali, di elevata durezza e ridotto potere di assorbimento d'acqua conforme alla normativa.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.