

MACCHIA STOP

Idrorepellente antimacchia per il trattamento di superfici in cotto

MACCHIA **STOP** è una soluzione acquosa idro-oleorepellente antimacchia per supporti murali poro-assorbenti.

CAMPO D'IMPIEGO

MACCHIA STOP è un idro-oleorepellente a basso impatto ambientale, pronto all'uso. Grazie alla sua formula innovativa, che penetrando per impregnazione capillare nei supporti minerali assorbenti, crea una protezione antimacchia senza alterare la cromia originale dei materiali trattati. Inoltre, conserva la permeabilità al vapore acqueo, garantendo la traspirabilità delle superfici. Perfetto per ambienti dove è necessario proteggere senza compromettere l'aspetto estetico o la funzionalità dei materiali.

È particolarmente indicato per il trattamento di:

- pavimentazioni in cotto Toscano, Spagnolo, Francese;
- pietre naturali e sintetiche assorbenti;
- pavimentazioni in cemento;
- microcemento;

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

MACCHIA **STOP** è idoneo per la protezione di superfici minerali porose conformi alle normative tecniche vigenti, dove i supporti devono essere stabili e non deformabili e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione, quindi completamente stagionati. In generale le superfici su cui verrà applicato l'idrorepellente, devono essere puliti da polvere, olii e grassi, esenti da umidità e privi di parti friabili ed inconsistenti, in tal caso è indispensabile utilizzare un primer promotore di adesione come l'**SGK PRIMER**.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Successivamente alla preparazione della superficie, si passa all'applicazione del prodotto, pronto all'uso. Come consigliato nell'etichetta è opportuno agitare il prodotto prima dell'uso.

La soluzione può essere applicata, tutta in un'unica mano, a pennello, rullo o spruzzo a bassa pressione (0,5 bar) fino a completa saturazione tutta in un'unica mano.



MACCHIA STOP

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido incolore
Resa teorica	0,1 -0,4 lt/mq^2
pH	6
Densità	1.060 kg/m^3
Diluizione	Pronto all'uso
Temperatura di applicazione permessa	da +5°C a 35°C
Tempo di essiccazione completa	Circa 24 h a 20 °C
Inflammabilità	Non infiammabile
Stoccaggio	12 mesi
Confezioni	1 lt / 5 lt / 10 lt

NORME DI SICUREZZA

Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Proteggere mani e occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua. Il prodotto non è infiammabile ed è esente da etichettatura di pericolo. Secondo le norme vigenti DIR.CEE 88/379.

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni ed esterni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 40 g/l (2010).
Questo prodotto ha un contenuto di COV < a 39 gr./lt.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti. Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C.

MACCHIA STOP

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Indossare guanti e indumenti protettivi, e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. Per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro, tutto preferenzialmente della stessa partita, per evitare incongruenze con il lotto principale.
- Applicare solo su supporti stagionati ed asciutti e mai su supporti fortemente alcalini che possono modificare l'essiccazione, la resistenza al gelo ed alla pioggia, nonché il colore del prodotto.
- Non applicare su supporti esposti al sole o in presenza di forte vento. Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 85%.
- Non applicare su murature umide o su supporti in cui c'è un'umidità di risalita.
- Gli agenti atmosferici, in particolar modo l'intensa esposizione ai raggi UV e l'umidità possono modificare nel tempo lo strato superficiale del rivestimento, provocando possibili variazioni cromatiche più o meno evidenti.
- Dato l'elevato numero di specie di muffe e le diverse condizioni climatiche, in alcuni casi gli additivi impiegati non possono garantire il non proliferare nel tempo di particolari microrganismi vegetali.
- I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio; l'utilizzo di materie prime naturali, possono portare, per alcune forniture, a lievi scostamenti nei valori riportati senza pregiudicarne l'idoneità del prodotto.
- I giunti presenti nelle superfici devono essere impermeabilizzati con prodotti elastici per garantire la tenuta.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche.
- È necessario che il compratore/utilizzatore prima della posa in opera, verifichi personalmente l'idoneità del prodotto per l'impiego nel lavoro/cantiere. Il prodotto deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei fatta eccezione l'acqua.
- Il prodotto asciuga fisicamente per eliminazione dell'acqua. Condizioni meteo sfavorevoli ne possono ritardare la completa asciugatura. Pertanto, la presenza o l'aggiunta eccessiva di acqua potrebbero alterare le funzioni del prodotto. Servirsi di un igrometro per capire la quantità d'acqua presente nel supporto.
- Prima della messa in opera del prodotto assicurarsi con un igrometro che l'umidità del sia inferiore al 2%.
- Non è indicato per impermeabilizzare un supporto con trasudamento in atto, in quanto verrebbe dilavato prima dell'indurimento.
- Se i supporti su cui verrà applicato il prodotto, non rispettano i requisiti secondo normativa, contattare il compratore per il corretto ciclo di consolidamento attraverso un primer promotore di adesione.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di un idro-oleorepellente antimacchia tipo MACCHIA STOP della SICILIANA GESSI CHIANETTA s.r.l, pronto all'uso, che penetrando per impregnazione capillare nei supporti minerali assorbenti crea una protezione antimacchia mantenendo l'aspetto originario del supporto. Applicazione a rullo, pennello o spruzzo, in un'unica mano fino a completa saturazione, con un consumo che può variare tra 0,1 - 0,4 lt/mq^2 .

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.

LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.



P R O F E S S I O N A L

Siciliana Gessi Chianetta S.r.l.
C.da Priolo - 92026 - Favara (AG)
Tel. +39 0922 32998

www.sicilianagessi.com
info@sicilianagessi.com
sicilianagessi@gmail.com
laboratoriosicilianagessi@gmail.com